

# PRÜFZEUGNIS

## PZ-Hoch-170135

**zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1**

<b>Antragsteller</b>	<b>Georg+Otto Friedrich GmbH</b> Waldstraße 73 D-64846 Groß-Zimmern
<b>Art des Prüfmaterials</b>	weißes Polyestergewirke -Gewirke 1: Flächengewicht ca. 67 g/m <sup>2</sup> -Gewirke 2: Flächengewicht ca. 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Bezeichnung des Prüfmaterials</b>	„PES-Fahnenstoff mit INKTeX+® FL Ausrüstung“
<b>Probenahme</b>	durch den Antragsteller
<b>Inhalt des Antrags</b>	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse <b>B1</b> "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
<b>Geltungsdauer des Prüfzeugnisses</b>	31.01.2022
<b>Ergebnis</b>	<b>Das geprüfte Produkt erfüllt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• mit einem Flächengewicht von ca. 67g/m<sup>2</sup> bis ca. 176 g/m<sup>2</sup></li><li>• freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen,</li></ul> <b>die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).</b>



Das Prüfzeugnis umfasst 5 Seiten und 5 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

**1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand**

**PN 24817: „PES-Fahnenstoff mit INKTeX+® FL Ausrüstung“ -leichte Variante-**

-weißes Polyestergewirke-

Es besteht kein Unterschied zwischen der Seite A und der Seite B.

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke  $\approx 0,18$  mm

Flächengewicht  $\approx 67$  g/m<sup>2</sup>

**PN 24818: „PES-Fahnenstoff mit INKTeX+® FL Ausrüstung“ -schwere Variante-**

-weißes Polyestergewirke-

Es besteht kein Unterschied zwischen der Seite A und der Seite B.

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke  $\approx 0,38$  mm

Flächengewicht  $\approx 176$  g/m<sup>2</sup>

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.



**2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben**

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

**3. Probenanordnung -freihängend-**

#8717: PN 24817 Beflammung der Seite A in Kettrichtung

**-leichte Variante-**

#8718: PN 24817 Beflammung der Seite B in Schussrichtung

**-leichte Variante-**

#8719: PN 24818 Beflammung der Seite B in Schussrichtung

**-schwere Variante-**

**4. Prüfdatum KW 06 in 2017**

**5. Versuchsergebnisse** Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#8717 PN 24817	#8718 PN 24817	#8719 PN 24818	---	---	---	
	leichte / schwere Variante	leicht		schwer	---	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	A Kette	B Schuss	B Schuss	---	---	---	
1	<u>Nr. Probenanordnung</u> gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	---	---	---	
2	<u>Maximale Flammenhöhe über</u> Probenunterkante	30	30	30	---	---	---	
3	Zeitpunkt <sup>1)</sup>	0:02	0:02	0:02	---	---	---	
4	<u>Durchschmelzen / Durchbrennen</u> Zeitpunkt <sup>1)</sup>	0:02	0:02	0:03	---	---	---	
5	<u>Feststellungen a. d. Probenrückseite</u> Flammen/Glimmen	---	---	---	---	---	---	
6	Zeitpunkt <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
6	Verfärbungen	---	---	---	---	---	---	
6	Zeitpunkt <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
7	<u>Brennendes Abtropfen</u> Beginn <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
8	<u>Umfang</u> vereinzelt abtropfendes Probenmaterial <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---	
10	<u>Brennend abfallende Probenteile</u> Beginn <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
11	<u>Umfang</u> vereinzelt abfallende Probenteile <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---	
12	stetig abfallende Probenteile <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---	
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem</u> Siebboden (max.)	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme</u> <u>durch abtropfendes/abfallendes Material:</u> Zeitpunkt <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u> Ende des Brandgeschehens an den Proben <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u> Dauer <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
18	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	---	
19	Probenvorderseite <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---	
20	Probenrückseite <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---	
21	Flammenlänge	---	---	---	---	---	---	
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u> Dauer <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
23	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	---	

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension	
	Versuchs-Nr.	#8717 PN 24817	#8718 PN 24817	#8719 PN 24818	---	---	---		
	leichte / schwere Variante	leicht		schwer	---	---	---		
Beflam- mung	Seite Richtung	A Kette	B Schuss	B Schuss	---	---	---		
24	Ort des Auftretens	---	---	---	---	---	---		
25	Untere Probenhälfte <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---		
26	Obere Probenhälfte <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---		
27	Probenvorderseite <sup>2)</sup> Probenrückseite <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	---		
28	Rauchdichte $\leq 400 \% * \text{min}$	1	1	1	---	---	% * min		
29	$> 400 \% * \text{min}^{4)}$	---	---	---	---	---	% * min		
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	---	---	---		
31	Restlängen: Einzelwerte <sup>3)</sup>	Probe 1 64 Probe 2 62 Probe 3 67 Probe 4 62	75 64 67 62	64 62 67 67	69 68 68 68	---	---	---	cm cm cm cm
32	Mittelwert Einzelversuch <sup>3)</sup>	67	65	68	---	---	---	cm	
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	---	---	---		
34	Rauchgastemperatur Maximum des Mittelwertes	121	123	119	---	---	---	°C	
35	Zeitpunkt <sup>1)</sup>	9:21	10:00	8:29	---	---	---	min:s	
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	---	---	---		
37	Bemerkungen: keine								

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn  
 2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.  
 4) sehr starke Rauchentwicklung

**6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung**

-keine-

**7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten**

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#8717 PN 24817	#8718 PN 24817	#8719 PN 24818	---	---	---	
	leichte / schwere Variante	leicht		schwer		---	---	---
Beflam- mung	Seite Richtung	A Kette	B Schuss	B Schuss	---	---	---	
1	Mittlere Restlänge	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	---	---	---	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>119</b>	---	---	---	°C
3	Rauchdichte	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	---	---	---	%min
4	Bemerkungen: -keine-							

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 4 und 5).

**8. Besondere Hinweise**


- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien, Waschen und chemisch Reinigen.
- Dieses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
  - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
  - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

**9. Geltungsdauer**

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 06.02.2017

Sachbearbeiter:



(Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hammer)



Leiter der Prüfstelle:



(Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch)

**Brandschachtprüfung #8717**



**Messdaten**

#8717, Georg + Otto Friedrich, "PES-Fahnenstoff...", A+K, PN 24817  
Restlänge: 67cm, max. Rauchtemp.: 121°C, Rauch-Int.: 1%/min

